

İkitelli O.S.B.Deparko San.Sit. Hürriyet Bulvarı No:1/46-46/A BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL

Telefon : 90 - 212 - 675 05 39

Fax No : 90 - 212 - 675 08 02

Web site : www.askimya.com

E-mail : info@askimya.com

| | |
|-------------------------------|--|
| SEVK EDİLEN FİRMA | AS KİMYA |
| İLGİLİ KİŞİ | Kalite Kontrol Sorumlusu |
| SEVK TARİHİ | 12.03.2014 |
| SİPARİŞ NO | - |
| ÜRÜN PARTİ NO / ÜRETİM TARİHİ | 1409 / MART 2014 |
| SON KULLANMA TARİHİ | Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. |

| ÇİNKO OKSİT (ZINC OXIDE) | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| KALİTE / QUALITY | | ALTIN MÜHÜR (PHARMA) | |
| TESTLER | TESTS | LİMİTLER (LIMITS) | SONUÇLAR (RESULTS) |
| GÖRÜNÜŞ | Appearance | PUDRA POWDER | PUDRA |
| RENK | Colour | BEYAZ WHITE | BEYAZ |
| KOKU | Odor | YOK NONE | YOK |
| DÖKME YOĞUNLUK | Bulk Density | 500-700 g /lt | 594 g /lt |
| ZnO | ZnO | %min. 99.90 | %99.90 |
| Pb | Pb | %max. 0.004 | %0.0034 |
| Fe | Fe | %max. 0.004 | %0.0036 |
| Cu | Cu | %max. 0.002 | %0.0015 |
| Mn | Mn | %max. 0.002 | %0.0011 |
| Cd | Cd | %max. 0.002 | %0.0005 |
| Suda Çözünen Tuzlar | Water Soluble Salts | %max. 0.02 | %0.0157 |
| Isıtma Kaybı 105 ° C | Moisture | %max. 0.3 | %0.2000 |
| Kalsinasyon Kaybı | Loss On Ignition | %max. 0.4 | %0.1315 |
| Elek Analizi 325 Mesh | Residue On 325 Mesh Sieve | %max. 0.02 | %0.0116 |
| Elek Analizi 40 Mesh | Residue On 40 Mesh Sieve | %max. --- | % - |
| HCl'de Çözünmeyen | Insoluble In HCl | %max. 0.0001 | % - |